



Istruzioni per l' uso delle Vernici per proiezione SCREEN-GOO

- 1) Le vernici SCREEN-GOO si possono applicare a spruzzo oppure a rullo su qualsiasi superficie trasparente (vetro, acrilico, PET, PVC) oppure opaca (muratura, cartongesso, compensati, laminati ..etc..) di qualsiasi forma (piana, curva, sferica) purchè perfettamente lisce e pulite. Per la pulizia delle superfici non usare mai solventi grassi (benzina, acquaragia, trielina) o che lascino residui sulla superficie: eventualmente lavare alla fine la superficie con acqua distillata.
- 2) disporre la superficie da verniciare perfettamente IN PIANO.
- 3) per le vernici da retroproiezione il procedimento da utilizzare è esclusivamente il procedimento “a spruzzo” con opportuno aerografo, da effettuarsi su materiali trasparenti, mentre per le altre vernici è possibile utilizzare in alternativa il procedimento a rullo.
- 4) La pistola a spruzzo ed il suo ugello devono essere perfettamente puliti con solvente e di seguito lavati con acqua distillata (quella dei supermercati per il ferro da stiro va benissimo) , in quanto il processo di catalizzazione della vernice può venire alterato dalle impurità residue eventualmente rimaste negli ugelli o in altre parti dell' aerografo. A seconda della pressione dell'aria e della sezione dell' ugello, la vernice dovrà essere diluita fino ad un massimo del 20% con acqua distillata. Si consiglia di usare una diluizione tale che uno spruzzo di prova effettuato su una superficie verticale non dia luogo a “colatura” del prodotto.
- 5) Dovranno essere stese almeno due mani di prodotto, il più uniformemente possibile, con un intervallo di asciugatura tra ogni mano e la successiva di circa 6 ore.
- 6) L' esposizione al sole o a fonti di calore dirette durante il procedimento di verniciatura può provocare alterazioni del prodotto.
- 7) Prima dell' utilizzo dello schermo finito, ovvero prima di esporlo ai raggi solari diretti, dovranno passare almeno 24 ore dall' ultima mano di verniciatura per permettere il completamento dei processi di catalizzazione.
- 8) Durante l' installazione evitare di maneggiare lo schermo dalla parte verniciata, poiché eventuali “ditate” lasciate sulla vernice risulteranno ben visibili in fase di proiezione.